



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГРОНИТЕКС»



Республика Беларусь 230005, г. Гродно ул. Горького, 91  
тел. +375 152 43-03-56 – зам. директора по коммерческим вопросам;  
тел/факс: +375 152 41 23 53, 43 04 92 – отдел сбыта  
e-mail: [sbyt\\_gronitex@tut.by](mailto:sbyt_gronitex@tut.by), <http://www.gronitex.by>

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЯЖИ СМЕШАННОЙ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ  
И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Ассортимент	Номер метрический (Nm)	Линейная плотность (текс)	Способ прядения	Разрывная нагрузка, гс/текс, не менее	Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более	Цена*
Хлопок-50% Вискоза Modal-50%	65/1	15,4	кольцевой	13,0	11,0	договорная
	50/1	20,0	кольцевой	13,5	10,0	договорная
Хлопок-67% Полиэфир-33%	50/1	20,0	кольцевой	14,5	8,0	договорная
Полиэфир-67% Хлопок-33%	25/1	40,0	кольцевой	20,5	9,0	договорная
	50/1	20,0	кольцевой	19,0	10,0	договорная
Полиэфир-50% Хлопок-50%	20/1	50,0	кольцевой	18,0	8,0	договорная
	20/1	50,0	пневмомеханический	12,5	8,0	договорная
	25/1	40,0	кольцевой	17,0	8,0	договорная
	25/1	40,0	пневмомеханический	12,0	9,0	договорная
	34/1	29,4	кольцевой	17,0	9,0	договорная
	34/1	29,4	пневмомеханический	13,0	9,0	договорная
	40/1	25,0	кольцевой	17,3	9,0	договорная
60,6/1	16,5	кольцевой	16,5	10,0	договорная	
Хлопок-80% Полиэфир-20%	50/2	20,0x2	кольцевой	21,0	9,0	договорная
Полиэфир-65% Вискоза Tencel-35%	20/1	50,0	кольцевой	26,0	8,0	договорная
	34/1	29,4	кольцевой	25,0	8,0	договорная
	40/1	25,0	кольцевой	25,0	9,0	договорная
	50/1	20,0	кольцевой	25,0	9,0	договорная

\* тел/факс: +375 152 41 23 53, 43 04 92 – отдел сбыта

**Примечание:**

- массовая доля волокон, %,  $\pm 5$  (откл.);
- объем крашеной партии от 60 кг;
- вес бобины 1,7-1,8 кг.

*Пряжу производим по индивидуальным заявкам потребителей суровую и крашеную, одиночную и крученую различного сырьевого состава и различных линейных плотностей.*

**ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!**